

آستری اپوکسی زینک فسفات 1011-00

این محصول دارای خاصیت ضد خوردگی بوده و لایه بسیار سختی را بر سطوح فلزی ایجاد می نماید ، این پوشش در اثر واکنش شیمیایی خشک شده و به عنوان پوشش محافظ در سازه های فلزی ، مخازن صنعتی بکار می رود به دلیل وجود پیگمنت ضد خوردگی زینک فسفات موجب می گردد از خوردگی سطوح فلزی در شرایط جوی نا مناسب و نقاط مرطوب جلوگیری نماید.

اطلاعات فنی :

شید رنگ	طوسی
نسبت اختلاط	$A/B = 100/13$
رقیق کننده	تینر اپوکسی
دانسیته	$1/6 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی	71 ± 2 در صد
جامد حجمی	51 ± 3 در صد
پوشش	$5/7 \text{ m}^2/\text{lit}$
زمان خشک شدن	سطحی کمتر از ۶ ساعت ، عمقی ۲۴ ساعت ، نهایی ۷ روز
ضخامت	۷۰ میکرون

روش مصرف : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت محصول دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود پس از یک ساعت انتظار آماده مصرف می باشد .

شرایط سطح : به منظور حصول چسبندگی سطح مورد نظر باید کاملا تمیز ، خشک و عاری از رطوبت ، گرد و خاک ، چربی ، زنگ زدگی و سایر عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی پوشش بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود. آثار زنگ زدگی پاکسازی شده (سند بلاست ۲,۵ sa و یا سایر روش ها) و بلافاصله رنگ آمیزی شود .

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد .