

رنگ اپوکسی میانی پلی آمید 1050-00

این محصول دو جزئی که از ترکیب رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید بدست می آید ، پس از خشک شدن لایه سختی را بر روی سطوح فلزی تشکیل می دهد . این پوشش در اثر واکنش های شیمیایی خشک می شود و به عنوان پوشش محافظ در سازه های فلزی ، مخازن صنعتی و پلها بکار می رود . در مواردی که مقاومت زیاد در برابر رطوبت و عوامل مکانیکی مد نظر باشد نیز قابل استفاده است . این پوشش با درصد رزین بیشتر جهت محافظت لایه آستری بکار می رود .

اطلاعات فنی :

شید رنگ ▲	طوسی (در سایر شید ها نیز قابل ارائه است)
نسبت اختلاط ▲	$A/B = 100/14$
رقیق کننده ▲	تینر اپوکسی
دانسیته ▲	$1/5 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی ▲	78 ± 2 در صد
جامد حجمی ▲	63 ± 3 در صد
پوشش ▲	$11 \text{ m}^2/\text{lit}$
زمان خشک شدن ▲	سطحی کمتر از ۶ ساعت ، عمقی ۲۴ ساعت ، نهایی ۷ روز
ضخامت ▲	۵۰ میکرون

روش مصرف : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثير آن بر کیفیت محصول دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود پس از یک ساعت انتظار آماده مصرف می باشد .

شرایط سطح : به منظور حصول چسبندگی بیستراز آستری استفاده شود و سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز ، خشک و عاری از روغن ، گرد و خاک ، نمکها و سایر عوامل خارجی دیگر باشد.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد .