

## چسب اپوکسی دوجزئی (مگا پوکسی) 2050-T0

این چسب برپایه رزین اپوکسی و سخت کننده مخصوص فرموله شده، چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون، فلز، سنگ و ... دارد. این پوشش به دلیل خواص مکانیکی و شیمیایی ایده آل، برای تمامی سطوحی که در معرض مواد شیمیایی (بازها و اسیدهای معدنی) اکثر حلالها، گازوئیل، بنزین، آب، روغن ها و نمک ها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به دارا بودن مقاومت فشاری و سایشی بسیار بالا در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی، پتروشیمی، شیمیایی، الکترونیک، بسته بندی، دارویی، کارخانجات صنعتی، نساجی، سردخانه، نیروگاهها، کشتارگاهها، فرودگاهها و کارگاهها مورد استفاده قرار می گیرد.

### اطلاعات فنی :

شید رنگ	▲ شید رنگ
نسبت اختلاط	▲ A/B= 100/100
دانسیته مخلوط	▲ $1.9 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی دو جزء	▲ ۱۰۰ درصد
جامد حجمی دو جزء	▲ ۱۰۰ درصد
زمان خشک شدن	▲ ۳۰ دقیقه
ضخامت فیلم خشک	▲ حداقل ۱ میلی متر
مکانیزم سخت شدن	▲ واکنش شیمیایی بین اجزاء
مقاومت فشاری	▲ $8.00 \text{ kg/cm}^3$

### کاربردها:

- چسباندن کاشی، سرامیک و اسلبهای بتنی و سنگی
- بندکشی کاشی های ضد اسید
- تعمیر شکستگی ها و ترکها
- بازسازی سنگ و بتن آسیب دیده و ضربه خورده

**روش اعمال :** با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرد ، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده شده را روی سطح مورد نظر توسط کاردک به طور یکنواخت پخش می کنیم.

**زمان مصرف :** حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزاء، ۱۰ دقیقه می باشد.

**وسایل و تجهیزات اجرا :** همزن دستی با قدرت مناسب ،لیسه



**ایمنی:** این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.  
**زمان نگهداری:** یکسال تحت شرایط استاندارد.