

## رنگ رویه اپوکسی پلی آمین 00-2070

این محصول دو جزئی از ترکیب رزین اپوکسی و پلی آمین ضد اسید به دست می آید که پس از خشک شدن لایه سختی را بر سطوح بتنی و فلزی تشکیل می دهد. این پوشش در اثر واکنشهای شیمیایی خشک شده و به عنوان پوشش محافظ در سازه های بتنی و فلزی، اسکله های دریایی، پلها و مخازن صنعتی کاربرد بسیار گسترده دارد. در مواردی که مقاومت زیاد در برابر عوامل شیمیایی، مکانیکی، رطوبت، اسیدها و بازها باشد قابل استفاده می باشد. این پوشش با دارا بودن درصد رزین بالا کاملاً براق می باشد و جهت محافظت لایه های آستری و میانی در فضای بسته مورد استفاده قرار می گیرد .

### اطلاعات فنی:

شید رنگ	❖	طوسی
نسبت اختلاط وزنی	❖	$A/B = 100/15$
دانسیته مخلوط	❖	$1.13 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی مخلوط	❖	$2 \pm 68 \text{ درصد}$
جامد حجمی مخلوط	❖	$3 \pm 56 \text{ درصد}$
پوشش	❖	$10 \text{ m}^2/\text{lit}$
زمان خشک شدن	❖	سطحی کمتر از ۶ ساعت ، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت ، نهایی ۷ روز
ضخامت فیلم خشک	❖	۶۰ میکرون

**روش مصرف:** با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود پس از یک ساعت انتظار آماده مصرف می باشد.

**زمان مصرف:** ترکیب به دست آمده تا ۸ ساعت در ۲۵ درجه سانتی گراد قابل مصرف است.

**شرایط سطح:** به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن، نمک ها، گرد و غبار **ایمنی:** این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

و سایر مواد خارجی باشد تا چسبندگی ایده ال به دست آید.

**زمان نگهداری:** یکسال تحت شرایط استاندارد .

مشخصات  
فنی محصول



فکس: ۴۴۲۷۳۶۱۷  
تلفکس: ۶۵۷۶۵۷۶۷

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، نبش کوچه وحدتی، پلاک ۴۷، واحد ۳ تلفن: ۴۴۲۷۳۶۱۸  
کارخانه: شهریار، جاده آدران، روبروی کشتارگاه، شهرک صنعتی جوانزاد، کوچه یاس، پلاک ۲۳ [www.psalvan.com](http://www.psalvan.com)  
[info@psalvan.com](mailto:info@psalvan.com)