

روکش پلی یورتان تارتان 4082-00

این روکش برپایه رزین های پلی استر و ایزوسیانات بدون حلال فرموله شده است و چسبندگی بسیار مطلوبی به سطح بتون، آسفالت، سنگ و ... دارد. این کفپوش به دلیل خواص مکانیکی و انعطاف پذیری بالا جهت پیست های دو میدانی کاربرد دارد.

اطلاعات فنی:

| | |
|--|--|
| شید رنگ ▲ | اخزایی - در سایر شیدها قابل ارائه است. |
| نسبت اختلاط وزنی ▲ | $A/B = 100/30$ |
| چگالی مخلوط ▲ | $1.04 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$ |
| جامد وزنی دو جزء ▲ | ۱۰۰ درصد |
| جامد حجمی دو جزء ▲ | ۱۰۰ درصد |
| زمان خشک شدن ▲ | سطحی ۲۴ ساعت ، عمقی ۴۸ ساعت ، نهایی ۵ تا ۷ روز |
| Tensile strength (استحکام کششی) ▲ | 11 N/mm^2 |
| Tear strength (مقاومت پارگی) ▲ | 32 N/mm |
| elongation at break (ازدیاد طول در نقطه پارگی) ▲ | ۳۰۰٪ - ۱۰۰ |
| hardness (سختی) ▲ | $45 \pm 5 \text{ shore A}$ |

روش اعمال: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول ، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده شده را روی سطح مورد نظر ریخته و EPDM روی آن پاشیده می شود.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری (قبل از اجرا): ۶ ماه تحت شرایط استاندارد.