

آستری آلکیدی سریع خشک فسفات روی 8011-00

این رنگ یک جزیی و هوا خشک بوده و با پودر زینک فسفات برای سطوح فلزی فرموله می شود. دارای چسبندگی بسیار بالا با مقاومت رطوبتی مناسب و پایداری خوب در مقابل عوامل جوی و مکانیکی می باشد و از سطوح فلزی در مقابل خوردگی محافظت می نماید.

اطلاعات فنی:

✓ شید رنگ	طوسی (در سایر فام ها قابل ارائه است)
✓ نوع رنگدانه	مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی (فسفات روی)
✓ نوع رزین	آلکید Short Oil
✓ رقیق کننده	تینر سریع خشک
✓ دانسیته	$4/1 \pm 0/1 \text{ gr/cm}^2$
✓ جامد وزنی	74 ± 2 درصد
✓ جامد حجمی	52 ± 3 درصد
✓ پوشش تئوری	$8/5/m^2/lit$
✓ زمان خشک شدن	24 ساعت -نهایی 7 روز
✓ پوشش بعدی	24 ساعت بعد از آستری

شرایط آماده سازی سطح: به منظور چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملا تمیز، خشک و عاری از زنگ زدگی، گرد و خاک، رطوبت، چربی و عوامل خارجی دیگر باشد. جهت چسبندگی ایده آل سطح کار سند بلاست $2 \frac{1}{2}$ sa گردد.

روش مصرف: آستری را با تینر روغنی به مقدار نیاز رقیق نموده و اسپری نمایید.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.