

واش پرایمر 3010-01

این محصول دو جزئی بر پایه رزین پلی وینیل بوتیرال و حاوی کرومات روی می باشد. این آستری دارای چسبندگی بسیار عالی بر روی سطوح فلزی غیر آهنی از قبیل گالوانیزه و آلومینیومی بوده و سطح را جهت پذیرش لایه بعدی آماده می سازد.

اطلاعات فنی:

شید رنگ	▲	زرد (در سایر فام ها قابل ارائه می باشد)
نوع رنگدانه	▲	مقاوم در برابر خوردگی (روی کرومات)
نسبت اختلاط P/H	▲	۱۰۰ کیلوگرم پوشش P : ۵/۵ کیلوگرم هاردنر H
نوع حلال	▲	هیدروکربن های آروماتیک، الکل ها، کتون ها
رقیق کننده	▲	تینر
چگالی مخلوط (گرم بر سانتی متر مکعب)	▲	۱ ± ۰/۰۵
جامد وزنی مخلوط	▲	۳۸ ± ۲
جامد حجمی مخلوط	▲	۳۰ ± ۳
پوشش تئوری	▲	۳۰ مترمربع به ازای یک کیلوگرم رنگ با ضخامت ۱۰ میکرون
زمان خشک شدن	▲	سطحی ۲۰-۴۰ دقیقه - عمقی ۸ ساعت
ضخامت فیلم خشک	▲	حداکثر ۱۵ میکرون
پوشش بعدی	▲	۲۴ ساعت بعد از آستری (حصول اطمینان از سخت شدن پوشش)

روش مصرف: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزاء و تاثیر آن بر کیفیت محصول دو جزء P و H را باهم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود، پوشش آماده مصرف می باشد.

زمان مصرف: ترکیب بدست آمده تا ۶ ساعت در ۲۵ درجه سانتی گراد قابل مصرف می باشد.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از روغن، نمک ها، گرد و غبار و سایر مواد خارجی باشد تا چسبندگی رنگ فوق العاده بالا رفته و از پوسته شدن پوشش جلوگیری شود.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری: در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یک سال دارد.