

آستری زینک ریچ اپوکسی 93% 1014-00

این محصول دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمید فرموله شده است. دارای خاصیت ضد خوردگی بالا می باشد و لایه بسیار سختی را بر بروی سطوح فلزی ایجاد می نماید. این پایداری بر اساس سیستم محافظت کاتدیک پدید می آید این پوشش در اثر واکنش شیمیایی خشک شده و به عنوان محافظ در سازه های فلزی و مخازن صنعتی بکار میرود تا از خوردگی سطوح فلزی در شرایط جوی نا مناسب و نقاط مرطوب جلوگیری نماید.

اطلاعات فنی :

شید رنگ	طوسی
نسبت اختلاط	$A/B = 100/8$
رقیق کننده	تینر اپوکسی
دانسیته	$3 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی	2 ± 86 در صد
جامد حجمی	3 ± 56 در صد
پوشش	$9 \text{ m}^2/\text{lit}$
زمان خشک شدن	سطحی ۲ ساعت ، عمقی ۲۴ ساعت ، نهایی ۷ روز
ضخامت	۷۵ میکرون

روش مصرف : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت محصول دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب به هم می زنیم تا یکنواخت شود پس از ۳۰ دقیقه انتظار آماده مصرف می باشد .

شرایط سطح : به منظور حصول چسبندگی سطح مورد نظر باید کاملا تمیز ، خشک و عاری از رطوبت ، گرد و خاک ، چربی ، زنگ زدگی و سایر عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی پوشش بالا رفته و از پوسته شدن جلو گیری شود. آثار زنگ زدگی پاکسازی شده (سند بلاست ۲,۵ Sa و یا سایر روش ها) و بلافاصله رنگ آمیزی شود .

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد