

ورنی اپوکسی 2075-L0

این ورنی بر پایه رزین اپوکسی و سخت کننده پلی آمین فرموله شده می باشد و چسبندگی بسیار خوبی به سطح بتون ، فلز ، سنگ و ... دارد . این ورنی شفاف (ترانسپارنت) و فاقد پیگمنت و فیلر می باشد لذا در مجاورت با اسیدها و قلیاها هیچ گونه تغییر رنگی ایجاد نمی کند و لایه زیرین کاملاً نمایان می باشد . از خواص این محصول می توان به خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار مر غوب آن اشاره نمود که در مقابل اکثر حلال ها ، مواد شیمیایی ، آب روغن ها ، نمک مقاوم است ، با توجه به مقاومت سایشی و فشاری بسیار بالا در صنایع پترو شیمی ، نفت ، الکترونیک، دریایی ، بسته بندی ، کارخانجات صنعتی و clean room مورد استفاده قرار می گیرد .

اطلاعات فنی :

شید رنگ ▲	شفاف - ترانسپارنت
نسبت اختلاط ▲	A/B = 100/50
دانسیته ▲	$1 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$
جامد وزنی ▲	۱۰۰ در صد
جامد حجمی ▲	۱۰۰ در صد
پوشش ▲	1 متر مربع بر لیتر با ضخامت ۱ میلیمتر
زمان خشک شدن ▲	سطحی ۵ ساعت ، عمقی ۲۴ ساعت ، نهایی ۵ تا ۷ روز

روش مصرف : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت محصول ، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده ، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود . پوشش آماده شده را روی سطح مورد نظر ریخته و توسط کاردک شانه ای بطور یکنواخت روی سطح پخش می کنیم . حبابهای ریز ناشی از همزدن را با استفاده از ابزار حباب گیر خارج می نماییم . این عمل ۲ بار به فاصله زمانی ۲۰ دقیقه انجام می گیرد .

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

وسایل و تجهیزات اجرا: همزن دستی با قدرت مناسب ،لیسه ،کاردک شانه ای ، غلطک حباب گیر ، کفش با زیره میخ دار

زمان نگهداری : یکسال تحت شرایط استاندارد.