

رنگ پلی یورتان استپ دار ورزشی 00-3083

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر هیدروکسیل دار و سخت کننده ایزوسیانات است و فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد که پس از خشک شدن با چسبندگی بسیار خوب و مقاومت در برابر خش از لایه های زیرین محافظت می نماید. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا با ظاهری نیمه براق به عنوان لایه نهایی بر روی روکش پلی یورتان در سالن های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است این رنگ به دلیل لطافت و اصطکاک بالا (استپ دار) از سر خوردن بازیکنان در حین بازی جلوگیری مینماید.

اطلاعات فنی:

| | |
|----------------|--|
| شید رنگ ▲ | طوسی (در سایر فام ها نیز قابل ارائه است) |
| نسبت اختلاط ▲ | $A/B = 100/68$ |
| جامد وزنی ▲ | 50 ± 2 درصد |
| جامد حجمی ▲ | 45 ± 3 درصد |
| پوشش ▲ | 100-150 گرم در هر متر مربع |
| زمان خشک شدن ▲ | سطحی کمتر از ۳ ساعت ، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت ، نهایی ۷ روز |

روش مصرف: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده ، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود . سپس رنگ آماده را توسط غلطک بر روی سطح با ضخامت کم اجرا نمائید .

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید لایه زیرین از چربی و گرد و غبار پاک شود و سطح را توسط سنباده زبر نموده سپس رنگ پلی یورتان ضد سایش ورزشی توسط غلطک اجرا شود ..

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد .