

رنگ پلی یورتان ضد خش ورزشی 3083-00

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر هیدروکسیل دار و سخت کننده ایزوسیانات است و فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد که پس از خشک شدن با چسبندگی بسیار خوب و مقاومت در برابر خش از لایه های زیرین محافظت می نماید. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا با ظاهری نیمه براق به عنوان لایه نهایی بر روی روکش پلی یورتان در سالن های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد .

اطلاعات فنی:

| | |
|--|----------------|
| طوسی (در سایر فام ها نیز قابل ارائه است) | ▲ شید رنگ |
| $A/B = 100/68$ | ▲ نسبت اختلاط |
| 50 ± 2 درصد | ▲ جامد وزنی |
| 45 ± 3 درصد | ▲ جامد حجمی |
| 100-150 گرم در هر متر مربع | ▲ پوشش |
| سطحی کمتر از ۳ ساعت ، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت ، نهایی ۷ روز | ▲ زمان خشک شدن |

روش مصرف: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده ، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود . سپس رنگ آماده را توسط غلطک بر روی سطح با ضخامت کم اجرا نمائید .

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید لایه زیرین از چربی و گرد و غبار پاک شود و سطح را توسط سنباده زبر نموده سپس رنگ پلی یورتان ضد سایش ورزشی توسط غلطک اجرا شود ..

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد .