

لاک پلی یورتان منعطف ضد خش L1-3083

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا بر روی پلی یورتان، سطوح سنگ، چوب و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با داشتن ضریب کشسانی بالا قابلیت پوشش دهی ترکهای ایجاد شده را دارد و با سطحی لطیف، اصطکاک مناسبی برای پوشش های ورزشی و چوبی جهت جلوگیری از لغزش ایجاد میکند و به صورت لاک شفاف ترانسپارنت می باشد.

اطلاعات فنی:

شید رنگ	▲ شفاف
نسبت اختلاط	▲ $A/B = 100/55$
جامد وزنی	▲ 60 ± 2
جامد حجمی	▲ 55 ± 3
پوشش	▲ ۱۰۰-۱۵۰ گرم در هر متر مربع
زمان خشک شدن	▲ سطحی کمتر از ۳ ساعت، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت، نهایی ۷ روز

روش مصرف: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده مصرف می باشد.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملا تمیز، خشک و عاری از روغن، گرد و غبار، رطوبت، نمک و سایر مواد خارجی باشد سپس سطح مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مضرس گردد تا چسبندگی ۱۰۰٪ ایجاد شود.

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.