

## رنگ پلی یورتان ضد خش صنعتی 3084-00

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا بر روی اپوکسی ها، پلی یورتان صنعتی، سطوح سنگ و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به صورت لاک شفاف ترانسپارنت نیز قابل ارائه است.

### اطلاعات فنی:

شید رنگ	▲ طوسی ( بصورت لاک شفاف نیز قابل ارائه است)
نسبت اختلاط	▲ $A/B = 100/35$
جامد وزنی	▲ $60 \pm 2$
جامد حجمی	▲ $55 \pm 3$
پوشش	▲ ۱۰۰-۱۵۰ گرم در هر متر مربع
زمان خشک شدن	▲ سطحی کمتر از ۳ ساعت، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت، نهایی ۷ روز

**روش مصرف:** با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء A و B را با هم مخلوط کرده، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده مصرف می باشد.

**شرایط سطح:** به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملا تمیز، خشک و عاری از روغن، گرد و غبار، رطوبت، نمک و سایر مواد خارجی باشد سپس سطح مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مضرس گردد تا چسبندگی ۱۰۰٪ ایجاد شود

**ایمنی:** این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعاً به پزشک مراجعه شود.

**زمان نگهداری:** یکسال تحت شرایط استاندارد.