

رنگ پلی یورتان ضد خش صنعتی تقویت شده 3084-01

این محصول دو جزئی حاصل ترکیب رزین پلی استر پلی اول و سخت کننده ایزوسیانات است که فیلم آن دارای مقاومت بسیار مطلوب در مقابل عوامل جوی، نور فرابنفش، رطوبت، آلاینده های محیطی و عوامل مکانیکی می باشد. این محصول به دلیل مقاومت سایشی بالا بر روی رنگ و روکش اپوکسی، روکش پلی یورتان صنعتی، سطوح سنگ و بتن و سطوحی که در معرض اسید و قلیا متوسط و محلول های نمکی در مناطق **in shore** و **off shore** مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به صورت لاک شفاف ترانسپارنت نیز قابل ارائه است.

اطلاعات فنی:

طوسی (در سایر شیدها قابل ارائه است)	▲ شید رنگ
$A/B = 100/30$	▲ نسبت اختلاط
60 ± 2	▲ جامد وزنی
55 ± 3	▲ جامد حجمی
۱۵۰-۱۰۰ گرم در هر متر مربع	▲ پوشش
سطحی کمتر از ۳ ساعت، عمقی کمتر از ۲۴ ساعت، نهایی ۷ روز	▲ زمان خشک شدن

روش مصرف: با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت محصول، دو جزء **A** و **B** را با هم مخلوط کرده، به مدت ۵ دقیقه توسط همزن مناسب بهم می زنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده مصرف می باشد.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملا تمیز، خشک و عاری از روغن، گرد و غبار، رطوبت، نمک و سایر مواد خارجی باشد سپس سطح مورد نظر توسط سنباده یا سایر ابزار مناسب مضرس گردد تا چسبندگی ۱۰۰٪ ایجاد شود

ایمنی: این محصول قابل اشتعال بوده و باید از حرارت، جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد. در صورت تماس با چشم با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه شود. در صورت بلعیده شدن سریعا به پزشک مراجعه شود.

زمان نگهداری: یکسال تحت شرایط استاندارد.