

آستری ضد زنگ آلکیدی 8010-00

این محصول دارای چسبندگی مناسب بر روی فلز بوده و به عنوان لایه آستری برای جلوگیری از اکسایش فلز در مجاورت رطوبت و اکسیژن اعمال می شود تا سطح برای اعمال لایه بعدی آماده شود.

اطلاعات فنی:

شید رنگ	▲	قرمر اخرايي
نوع رنگدانه	▲	مقاوم در برابر رطوبت (اخرا)
رقيق کننده	▲	حلال های وایت اسپریت یا تینر
چگالی پوشش (گرم بر سانتی متر مکعب)	▲	1 ± 0.1
جامد وزنی پوشش	▲	2 ± 81 درصد
جامد حجمی پوشش	▲	2 ± 64 درصد
پوشش تئوری	▲	۷/۵ مترمربع به ازای یک کیلوگرم رنگ با ضخامت ۶۰ میکرون
زمان خشک شدن	▲	سطحی یک ساعت - عمقی ۲۴ ساعت - نهایی ۷ روز
ضخامت فیلم خشک	▲	بین ۵۰ تا ۷۰ میکرون
پوشش بعدی	▲	۲۴ ساعت بعد از آستری (حصول اطمینان از سخت شدن پوشش)

روش مصرف: آستری را با تینر به اندازه مورد نیاز رقیق نموده با قلم مو، غلطک و یا اسپری اعمال نمایید.

شرایط سطح: به منظور حصول چسبندگی بیشتر سطح مورد نظر باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از زنگ زدگی، گرد و خاک، رطوبت، چربی، و عوامل خارجی دیگر باشد تا چسبندگی فوق العاده بالا رفته و از پوسته شدن جلوگیری شود. آثار زنگ زدگی پاکسازی شده (سند بلاست Sa 2.5 و یا سایر روش ها) و بلافاصله رنگ آمیزی شود.

زمان نگهداری: در صورت بالا نبودن درجه حرارت انبار و عدم تابش نور خورشید پایداری خوبی حداقل برای مدت یک سال دارد.