

سیلر فوری 7870L0

سیلر یک آستری مناسب جهت سطوح چوبی می باشد. این محصول برای نفوذ در خلل و فرج ریز سطوح متخلخل چوبی و به منظور درزگیری و عدم جذب و مکش سطح چوب در اعمال لایه های بعدی و رویه به کار می رود. این محصول سریع خشک بوده و دارای قدرت نفوذ و ترکندگی مناسب بر روی سطح ظاهر خوب و سنباده خوری عالی می باشد. از این سیلر به عنوان آستری بر روی درب های چوبی میلمان کفپوش های چوبی و غیره استفاده می گردد.

مشخصات فنی

نوع رزین	آلکید-نیتروسولولز
فام	بی رنگ
براقیت	مات
تعداد اجزاء	یک جزئی
روش سخت شدن	تبخیر حلال
درصد جامد وزنی	45±1%
درصد جامد حجمی	38±1%
دانسیته	1±0.1gr/cm ³
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	60 میکرون
پوشش تئوری با ضخامت 60 میکرون	0.2m ² /Lit ± 7
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر 10 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	حداکثر 20 دقیقه
زمان سخت شدن کامل	24 ساعت
حلال رقیق کننده	تینر

شرایط محیط در طی مراحل رنگ آمیزی

درجه حرارت محیط در مراحل رنگ آمیزی می بایست بین 5 تا 50 درجه سانتی گراد و درجه حرارت سطح بین 5 تا 60 درجه باشد. برای جلوگیری از کندانس شدن رطوبت درجه حرارت می بایست 30°C بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد.

مراحل کار

1. ابتدا عملیات آماده سازی سطح را انجام داده و سپس وسایل را با تینر بشوئید.
2. جهت رقیق نمودن لاک و تنظیم ویسکوزیته از تینر استفاده نمایید. تینر را به تدریج اضافه نمایید و مخلوط را آنقدر هم بزیند تا یک ترکیب یکنواخت حاصل شود. تینر خوری سیلر بستگی به دمای محیط نوع تجهیزات رنگ آمیزی و توصیه های شرکت تولید کننده دارد.
3. در محیط های بسته تهویه هوا در خلال اعمال سیلر ضروری است.
4. حرکت اسپری باید به صورت یکنواخت و مساوی و موازی باهم انجام شود. به نحوی که هر بار 50٪ از سطح سیلر خورده قبلی را بپوشاند. در مورد زوایا و گوشه های سطح می بایست دقت کافی مبذول شود.
5. دمای هوا و رطوبت نسبی در کیفیت نهایی سیلر اعمال شده موثر واقع می شود.
6. پس از اتمام کار کلیه تجهیزات را با تینر شستشو دهید.

آماده سازی سطح

سطح چوب باید خشک و عاری از رطوبت باشد. سطح کار باید توسط سنباده نرم سائیده صاف و هموار گردد. لکه های تیره و چربی و صمغ چوب را باید به وسیله محلول های شستشوی مناسب پاک کرده و پس از تبخیر و خشک شدن سطح مناطق آسیب دیده رگه ها و ترکه ها را با بتونه مخصوص چوب پر و هموار نمود.



وسایل و تجهیزات کار

قلم مو اسپری هوا و اسپری بدون هوا جهت اعمال این لاک مورد استفاده قرار می گیرند.

دوره انبارداری ۱۲

ماه تحت شرایط استاندارد در ۲۵ درجه سانتی گراد

بسته بندی: ظرف ۴ و ۲۰ کیلویی

نکات ایمنی

این محصول بشدت قابل اشتعال بوده و باید از حرارت جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد در صورت تماس با چشم می بایست چشم را کاملا با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.